

# **MSG-18** **SELLADOR de grietas**

## DESCRIPCIÓN

El MSG-18 es un material a base asfalto altamente polimerizado, diseñado para sellar cualquier tipo de grieta en pavimento asfáltico, concreto hidráulico y/o juntas de concreto hidráulico. El producto está diseñado para aplicarse en caliente con equipo especializado.

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Aspecto físico	Semi-sólido
Color	Negro
Olor	Bituminoso

El sellador de grietas MSG-18 cumple con los estándares de las normas ASTM D92, ASTM D36, ASTM D5 y AASTHO T51-00.

Las características son típicas, estas pueden variar sin que se vea afectado el desempeño del producto.

## PRESENTACIÓN:

El Sellador de grietas MSG-18 se maneja en presentaciones de cuñetes de 18 Kg.

## MANEJO Y ALMACENAMIENTO:

Almacenar a la sombra, libre de lluvia y humedad, mantener siempre cerrado el envase.

## RECOMENDACIONES DE USO:

Previo a la aplicación del MSG-18 hay que realizar limpieza de la grieta, eliminando la maleza y tierra, y en caso de ser necesario routear la grieta para que el producto se adhiera correctamente. Si la grieta excede 2.0 cm de profundidad es necesario que introduzca en la grieta un relleno de espuma de poliuretano de alta temperatura (cola de rata) para aplicar encima de este material el sellador de grietas MSG-18.

El producto está diseñado para aplicarse en caliente, a temperaturas cercanas a 140°C con equipos especializados como el aplicador MA-10 o máquinas de aplicación en caliente, mediante tanques aislados y calentamiento uniforme a través de aceite térmico.

# **MSG-18**

## **SELLADOR de grietas**

### **RENDIMIENTO**

Estimación del material requerido por metro lineal de grieta

**Desempeño de Material:** El MSG-18 presenta una temperatura mínima para su correcto desempeño de -22 ° C y una máxima de 88 °C.

Ancho grieta	Profundidad grieta	kgs/ml
3/8"	3/8"	0.10
3/8"	1/2"	0.14
1/2"	1/2"	0.18
1/2"	1"	0.37
3/4"	1/2"	0.28
3/4"	3/4"	0.41

### **PRIMEROS AUXILIOS**

En caso de contacto con la piel se recomienda remover todo lo posible con un trapo limpio y lavar con agua y jabón. Si se produce contacto con los ojos, lavar de inmediato con abundante agua.

### **NOTA**

*Se recomienda utilizar ropa de protección cuando se aplique el producto MSG-18. La exposición a altas temperaturas del material causaran quemaduras severas en la piel.*

*Para mayor información dirijase al departamento de Atención a Clientes Jea o con su asesor técnico comercial en la región. Lo resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en composición de los substratos sobre los que se aplica.*

### **CONTACTO**

Productos y Servicios JEA, S. de R. L. de C.V.

Camino Ancho 7C, Col. Sta. Rosa

Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, México.

C.P. 45860 Tel.: (376) 690 3232 / 9421

[ventas@jea.com.mx](mailto:ventas@jea.com.mx)